

YTBEHANDLINGAR

Trappan ytbehandlas vid tillverkningen enligt rationella och miljövänliga metoder.

Genomsynlig lack	Färdigbehandlas med enkomponent UV-härdande vattenburen mattlack (2 ggr). Glansvärde 25.
Täckmålade	<p>Täckmålade furutrappor levereras som standard med MDF-belagda plansidor på vang och steg, MDF i sättsteg och inklädnad.</p> <p><i>Standardkulör:</i> Färdigbehandlas med enkomponent UV-härdande vattenburen färg (2 ggr). Glansvärde 25.</p> <p><i>Specialkulör:</i> Grundas med 1 ggr vattenburen lack och färdigbehandlas med 1 ggr syrahärdande. Glansvärde 35.</p>
Vitgrund	Förbehandlas med enkomponent vattenburen färg (1 ggr). Bör putsas lätt med ett fint slippapper (korn 220) högst 24 tim före färdigbehandling på byggsplats.
Bets/lasyr	Förbehandlas med bet (vatten och/eller spritlösta pigment). Som efterbehandling utförs klarlackning (se ovan). Vår lacklasyr är inte en traditionell bet/lasyr utan en infärgad lack (se ovan).
Olja	Behandlas med vegetabilisk olja (1 ggr). Oljebehandling förutsätter särskild omsorg vid skötsel och efterbehandling. (Se våra skötselråd.)
Övrigt	<p>Trapporna kan även levereras obehandlade med de synliga sidorna finslipade för senare alternativa ytbehandlingsmetoder. Bättringsfärg medlevereras med betsade och täckmålade trappor. Väggsidor på vanger, plan, sättsteg och bjälklagsinklädnad fuktskyddas med grundbehandling (1 ggr).</p> <p><i>Beträffande lagningar, se skötselråd.</i></p>

- Täckmålning rekommenderas ej som slityta på steg eftersom dessa normalt är utsatta för hårt slitage.
- Vi fransäger vi oss därför allt ansvar för eventuella reklamationer i dessa avseenden.

- Kvistgulning uppträder normalt efterhand om barrträ täckmålas, betsas/laseras eller ytbehandlas med infärgade klarlack (lacklasyr).
- Vi fransäger vi oss därför allt ansvar för eventuella reklamationer i dessa avseenden.

YTBEHANDLINGAR



1 Genomsynlig lack



3 Lacklasyr 15 grå



5 Lasyr L5



7 Lasyr L9




2 Lacklasyr 20 vit



4 Lasyr L4



6 Lasyr L8



8 Vitmålad

OBS!

Färgtrycket kan avvika från de verkliga färgerna. Lasyrproverna är utförda på furu, utom vitmålad som är utförd på MDF. Kontakta oss för närmare information och beställning av provbitar.